

# AKTIV

## Weißfeinkalk (CL 90-Q R5, P1)

### Materialbeschreibung

#### Zusammensetzung

Schretter Aktiv Weißfeinkalk CL 90-Q ist ein ungelöschter Weißkalk gemäß EN 459-1.

Die Herstellung erfolgt durch Mahlung und Sichtung von weich gebranntem Branntkalk.

#### Eigenschaften

Auf Grund der sehr hohen Reinheit des für die Herstellung verwendeten Rohkalksteines erfüllt Schretter Aktiv Weißfeinkalk CL 90-Q sehr hohe Anforderungen an den Weißgrad. Zudem weist er eine sehr hohe Reaktivität auf.

### Qualitätsüberwachung

Schretter Aktiv Weißfeinkalk CL 90-Q unterliegt einer strengen Qualitätskontrolle und Eigenüberwachung in unserem Werkslabor.

Der Weißkalk ist zertifiziert und wird entsprechend den zu Grunde liegenden Normen fremdüberwacht.

### Technische Daten

#### Verwendung

Schretter Aktiv Weißfeinkalk CL 90-Q ist geeignet als Baukalk gemäß EN 459-1 zur Herstellung von Putz- und Mauermörteln nach EN 998-1 bzw. -2.

Der Weißkalk eignet sich weiters zur Wasseraufbereitung, Bodenverfestigung, uvm.

#### Verarbeitungshinweise

Bei der Verarbeitung von Schretter Aktiv Weißfeinkalk CL 90-Q ist der Kontakt mit Haut und Augen zu vermeiden, sowie das Tragen geeigneter Schutzkleidung unbedingt erforderlich. Branntkalk reagiert heftig beim Kontakt mit Wasser!

#### Lagerung

Lagerfähigkeit bei sachgerechter trockener Lagerung als lose Ware 2 Monate ab Lieferdatum.

#### Lieferform

Lieferung lose im Silozug

#### Sicherheitsdatenblatt beachten.