

Technisches Merkblatt

# NOVISAN

## FB 30/4 Trockenmörtel

### Materialbeschreibung

#### Anwendung

Zementgebundener Trockenmörtel zum Erstellen horizontaler Betonflächen, Betonieren von Fundamenten, o.ä.

#### Zusammensetzung

Portlandzement, fraktionierte Sande, Zusatzmittel

#### Eigenschaften

Druckfestigkeitsklasse DC30/37

Expositionsklassen XF4, XC4, XW2, XD2, XA1

Schwindklasse FrS3

Abreibfestigkeitsklasse A 2,0

### Technische Daten

#### Trockenmörtel

Größtkorn 4 mm  
Schüttgewicht 1,8 kg/L

#### Frischmörtel

Schichtstärke > 15 mm  
Wasserbedarf ca. 3,0 L pro 25 kg  
Konsistenzklasse F 52 (weich)  
Rohdichte ca. 2,3 kg/L  
Verarbeitungszeit ca. 30 min bei 20 °C

#### Festmörtel

Druckfestigkeit nach 24 h  $\geq 15 \text{ N/mm}^2$   
(Prisma 4x4x16cm) 7 d  $\geq 40 \text{ N/mm}^2$   
28 d  $\geq 50 \text{ N/mm}^2$   
Biegezugfestigkeit nach 28 d  $\geq 8 \text{ N/mm}^2$   
Haftzugfestigkeit nach 28 d  $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$   
Frostbeständigkeit XF4  
E-Modul nach 28 d  $\geq 20 \text{ GPa}$   
Wasserdurchlässigkeit nach 28 d  $\leq 25 \text{ mm}$   
Schwinden nach 90 d  $\leq 1,2 \text{ mm/m}$

#### Verbrauch / Ergiebigkeit

ca. 2,1 kg pro  $\text{m}^2/\text{mm}$ , 25 kg ergeben ca. 12,2 L Frischmörtel

#### Lagerung

Chromatarm gemäß Richtlinie 2003/53/EG  
In ungeöffnetem Papiersack mindestens 6 Monate trocken lagerfähig

#### Lieferform

25 kg Papiersack

## Qualitätsüberwachung

Der Baustoff unterliegt einer strengen Qualitätskontrolle und Eigenüberwachung in unserem Werklabor.

## Besondere Hinweise

### Sicherheitshinweise

Gefahren-, Sicherheits- und Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

### Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieses Merkblattes stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen unter Normbedingungen zur Zeit der Drucklegung dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall.

Je nach den Umständen (insbesondere Untergründe, Verarbeitung und Umweltbedingungen) können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Die Daten sind daher unverbindlich und befreien den Empfänger grundsätzlich nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Ableitung von Ersatzansprüchen ist nicht möglich.

Es gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen für Spezialbaustoffe in der jeweils letzten Fassung.

Änderungen vorbehalten.

## Technische Daten

### Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest und frei von trennenden Substanzen wie Staub, Öl, Fett, stehendem Wasser und dgl. sein. Altbeton gut vornässen (mattefeucht).

### Verarbeitung

NOVISAN FB 30/4 Trockenmörtel mit Zwangsmischer oder Rührgerät ca. 3 min mischen. Die Konsistenz kann über die Wassermenge der Anwendung angepasst werden, wobei zu beachten gilt, dass die technischen Eigenschaften, für die im Technischen Merkblatt aufgeführte Wassermenge gelten. Nochmaliges Aufrühren von angesteiftem Material mit zusätzlichem Wasser schadet dem Mörtel!

### Nachbehandlung

Die Oberfläche ist sofort mit Folie oder Vlies abzudecken (besonders wichtig bei Sonneneinstrahlung oder Wind!). Keine Papiersäcke oder dgl. verwenden! Bei einer Nachbehandlung mit Verdunstungsschutz entfällt das Abdecken. Eine Verträglichkeit sollte jedoch vorher mit unseren zuständigen Fachleuten abgeklärt werden.

### Allgemeine Hinweise

Während der Verarbeitung und 24 Stunden danach darf die Luft- und Bauwerktemperatur +5°C nicht unterschreiten. Ansonsten sind die bekannten Grundsätze der Betontechnologie und die einschlägigen Normen und Richtlinien zu beachten. Für nähere Auskünfte stehen Ihnen unsere Mitarbeiter sowie unser Werklabor zur Verfügung.

### Sicherheitsdatenblatt beachten!