

Technisches Merkblatt

NOVISAN SPM 4 K Spritzmörtel weiß



Materialeigenschaften

Anwendung Zementgebundener, kunststoffvergüteter Nassspritzmörtel für statisch relevante Betoninstandsetzungen und als aufhellende, mineralische Tunnelbeschichtung. Geeignet für den maschinellen Auftrag im Nassspritzverfahren, horizontal, vertikal und überkopf

Zusammensetzung Portlandweißzement, fraktionierte Sande, Kunststoff und abgestimmte Zusatzmittel

Besondere Eigenschaften

- Gebrauchstauglichkeitsklasse R4
- frosttausalzbeständig XF4
- LRV-Reflexionsgrad > 70

Technische Daten

Trockenmörtel	Größtkorn	4 mm	
	Schüttdichte	1,6 kg dm ³	
	Chloridgehalt	< 0,05 %	
Frischmörtel	Schichtstärke	15 - 40 mm	
	Mischzeit	(Verarbeitungshinweise beachten!)	
	Wasserbedarf	ca. 130 ml/kg	
	Frischmörtelrohddichte	ca. 2,2 kg/dm ³	
	Verarbeitungszeit	ca. 30 min bei 23 °C	
Festmörtel	Rohddichte	nach 28d	ca. 2,24 kg/dm ³
	Druckfestigkeit (Prisma 4x4x16 cm)	nach 24h	> 20 MPa
		nach 7d	> 40 MPa
		nach 28d	> 50 MPa
	Biegezugfestigkeit	nach 28d	> 8 MPa
	Haftzugfestigkeit	nach 28d	> 2,0 MPa
	Frosttausalzbeständigkeit	XF4	> 2,0 MPa
	E-Modul (statisch)	nach 28d	> 20 GPa
	kapillare Wasseraufnahme	nach 28d	< 0,50 kg / (m ² * h ^{0,5})
	Freies Schwinden	nach 90d	ca. 0,8 mm/m
LRV-Wert	> 70		
Brandklasse	A1, gemäß EN 13501-1		
Verbrauch / Ergiebigkeit	ca. 19 kg/m ² /cm 25 kg Trockenmischgut ergeben ca. 12,8 Liter Mörtel		

Schretter & Cie GmbH & Co KG
A-6682 Vils · Tirol

Tel.: +43 (0)5677/8401 · 0

Fax: +43 (0)5677/8401 · 222

office@schretter.tirol · www.schretter.tirol

Lagerung	Chromatarm gemäß Richtlinie 2003/53/EG Trocken, in ungeöffnetem Papiersack mindestens 6 Monate lagerfähig
Lieferform	Sack, Big Bag, lose
Hinweis	Die Ermittlung der technischen Werte erfolgt nach der ÖBV-Richtlinie „Erhaltung und Instandsetzung von Bauten aus Beton und Stahlbeton“ und ÖN EN 1504-3 sowie ÖBV-Merkblatt „Tunnelbeschichtungen“

Qualitätshinweise

Werkseigene Produktionskontrolle	Das Produkt unterliegt einer laufenden Qualitätskontrolle im Werk Vils.
Prüfzeugnis	Fragen Sie uns nach aktuellen Prüfnachweisen.

Verarbeitungshinweise

Untergrundvorbereitung	Schadstellen durch geraden Kantenschnitt abgrenzen und anschließend die gesamte zu beschichtende Fläche durch Schrämen oder Hochdruckwasserstrahlen von losen und schlechten Betonteilen befreien. Der Untergrund muss frei von trennenden Substanzen wie Staub, Öl und stehendem Wasser sein. Es ist eine Rautiefe von mindestens 1-2 mm erforderlich. Rostige Bewehrungseisen und solche, die in unzulässig chloridbelastetem Beton liegen, müssen vollständig freigelegt, entrostet (Sandstrahlen) und mit NOVISAN RS 4 Bewehrungsschutz eingestrichen werden. Altbeton gut vornässen (mattfeucht) - bei Aufbringen des Mörtels darf kein stehender Wasserfilm vorhanden sein.
Nassspritzverarbeitung	NOVISAN SPM 4 K Spritzmörtel weiß eignet sich mit geeigneten Maschinen hervorragend für die Verarbeitung im Nassspritzverfahren. Für die Mörtelherstellung wird die Verwendung eines Zwangsmischers empfohlen, Mischzeit ca. 2 min. Bei längeren Unterbrechungen Pumpe und Schlauch leer fahren um Stopfer zu vermeiden. Die Oberfläche kann von Hand bis ca. 60 min. nach dem Auftrag bearbeitet werden.
Nachbehandlung	Die sanierte Stelle ist sofort mit Folie oder Vlies abzudecken (besonders wichtig bei Sonneneinstrahlung und Wind!). Keine Papiersäcke verwenden! Die Nachbehandlung muss mindestens 3 Tage durchgeführt werden. Bei einer Nachbehandlung mit Verdunstungsschutz entfällt das Abdecken. Eine Verträglichkeit sollte jedoch vorher mit unseren zuständigen Fachleuten abgeklärt werden.
Allgemeine Hinweise	Während der Verarbeitung und 24 Stunden danach darf die Luft- und Bauwerkstemperatur +5 °C nicht unterschreiten. Ansonsten sind die bekannten Grundsätze der Betontechnologie und die einschlägigen Normen und Richtlinien zu beachten. Für nähere Auskünfte stehen Ihnen unsere Mitarbeiter sowie unser Werklabor zur Verfügung.

Besondere Hinweise

Sicherheitshinweise Gefahren-, Sicherheits- und Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Rechtliche Hinweise Die Angaben dieses Merkblattes stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen unter Normbedingungen zur Zeit der Drucklegung dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Je nach den Umständen (insbesondere Untergründe, Verarbeitung und Umweltbedingungen) können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Die Daten sind daher unverbindlich und befreien den Empfänger grundsätzlich nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Ableitung von Ersatzansprüchen ist nicht möglich.

Es gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen für Spezialbaustoffe in der jeweils letzten Fassung.

Änderungen vorbehalten.