

STUCK- UND BAUGIPS - TOPAS



SCHRETTNER STUCK- UND BAUGIPS - TOPAS ist ein hochwertiger Gips aus natürlichen Vorkommen. Daraus ergibt sich eine hohe Geschmeidigkeit und ein gutes Wasserhaltevermögen, was sich besonders bei der Formulierung von Putzen auszeichnet.

Des Weiteren findet SCHRETTNER STUCK- UND BAUGIPS - TOPAS Anwendung bei Stukkaturarbeiten sowie im Rahmen von Elektroinstallationen.

Durch laufende Kontrollen in unserem Werklabor sowie durch einen streng überwachten Herstellungsprozess wird eine hohe Gleichmäßigkeit und Homogenität von SCHRETTNER STUCK- UND BAUGIPS - TOPAS erzielt.

Die in diesem Merkblatt angeführten chemischen und physikalischen Daten entsprechen der Norm EN 13279-1.

TECHNISCHE DATEN

LIEFERFORM:

lose

SCHÜTTDICHTE:

ca. 0,9 kg/dm³

KORNAUFBAU:

Siebrückstand 0,09 mm: ca. 13%

EINSTREUMENGE:

150 - 200g/100ml Wasser

ABBINDEZEIT:

(Schnittprobe)

Beginn: ca. 10 min

Ende: ca. 30 min

FESTIGKEITEN:

gem. ÖNORM EN 13279-2

Druckfestigkeit n. 7 Tagen: ca. 10 N/mm²

LAGERFÄHIGKEIT:

Bei trockener Lagerung ca. 6-8 Wochen

Typische Zusammensetzung von SCHRETTNER STUCK- UND BAUGIPS - TOPAS:

Glühverlust	ca. 12 %
SO ₃	30 - 38 %
Hydratwasser	ca. 4,5 %

Für nähere Auskünfte stehen Ihnen unsere Mitarbeiter sowie unser Werklabor zur Verfügung.